



SERIE 1.565.

creative ard lime rasato

rivestimento minerale ad effetto marmorino

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o semilucido in relazione alle modalità applicative.

E' indicato come finitura protettiva ad effetto "marmorino" per pareti intonacate a civile "fine".

Il prodotto può essere parzialmente lisciato con spatola di acciaio inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto gradevole, con discreta resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire di CREATIVE ARD LIME R.

Va comunque ricordato che è sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce su superfici esterne particolarmente esposte all'acqua meteorica o in presenza di atmosfere industriali.

La bassa emissione di sostanze organiche volatili di ARD LIME RASATO, consente l'attribuzione della classe A+ a garanzia della rispondenza ai massimi standard in termini di riduzione sostanze dannose per la salute e per l'ambiente:

CLASSE DI EMISSIONE	C	B	A	A+
Formaldeide	> 120 µg*m ³	< 120 µg*m ³	< 60 µg*m ³	< 10 µg*m ³
Acetaldeide	> 400	< 400	< 300	< 200
Toluene	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetracloroetilene	> 500	< 500	< 350	< 250
Xilene	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-Trietilbenzene	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Diclorobenzene	> 120	< 120	< 90	< 60
Etilbenzene	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2-Butossietanolo	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Stirene	> 500	< 500	< 350	< 250
COV Totale	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000

ARD LIME RASATO rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal Decreto Francese n. 321/2011 del 23/03/2011 e Arrêté del 19/04/2011 per la classe A+, basati sull'emissione in aria dopo 28 giorni dall'applicazione.

NORME D'IMPIEGO**Preparazione del supporto**

Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti da particelle facilmente distaccabili.

- Superfici minerali non verniciate: si consiglia di mantenere le superfici costantemente bagnate, in special modo quando il sottofondo è molto assorbente e con temperature elevate.
- Superfici minerali già pitturate con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con LITOSTUCCO. Dopo la carteggiatura isolare tutta la

superficie con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; attendere almeno 4 ore ed applicare CREATIVE FONDO.

- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le sole parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; dopo almeno 4 ore procedere con CREATIVE FONDO.

Applicazione

- Rasare con taloscia di acciaio inox in due o più passate sino ad ottenere una superficie uniforme. Intervallare le varie rasate di almeno 6 ore. La lisciatura si può effettuare sull'ultima rasata prima che il prodotto sia completamente asciutto, lamando ripetutamente con taloscia più piccola.
 - La tonalità di tinta ottenuta dipende fortemente dalle condizioni atmosferiche e dall'assorbimento del supporto.
 - Applicare CREATIVE ARD LIME RASATO con temperatura compresa fra +5°C e +35°C.
 - Conservare a temperatura ambiente (+5°/+40°C) in contenitori originali sigillati.
 - Teme il gelo.
 - Se immagazzinato per lungo tempo CREATIVE ARD LIME RASATO tende ad addensare, per cui necessita di una vigorosa agitazione prima dell'applicazione.
 - CREATIVE ARD LIME RASATO è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.
 - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel qual caso lavare immediatamente con acqua.
 - Usare guanti ed occhiali.
 - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI	TIPO DI LEGANTE	grassello di calce stagionato modificato con legante sintetico in emulsione acquosa
	PESO SPECIFICO	1610 ± 50 g/l
	VISCOSITÀ A 20°C	160.000 ±20.000 cP
	ESSICCAZIONE A 20°C *	12-14 h

* Le caratteristiche finali si ottengono dopo 3-4 settimane, tempo necessario per la carbonatazione della calce.

RESA

Il ciclo di pitturazione comporta una resa di 0,8 m²/kg circa.

VOCE DI CAPITOLATO

RIVESTIMENTO MINERALE AD EFFETTO "MARMORINO"

Applicazione con taloscia su superfici già predisposte di due strati di rivestimento minerale ad effetto "marmorino" a base di idrato di calcio e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno, tipo CREATIVE ARD LIME RASATO, con consumo indicativo di 1,2 kg/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2020/03



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it