



ard raccanello s.p.a.

SCHEDA TECNICA N° 164

0.742.5329
0.744.0000

creative ardcopper

finitura decorativa all'acqua ad effetto rame ossidato

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE ARDCOPPER è un sistema decorativo a base acqua che permette di ricreare il tipico aspetto delle superfici in rame ossidate dalla naturale corrosione dovuta agli agenti atmosferici.

CREATIVE ARDCOPPER è composto da:

- CREATIVE ARDCOPPER-BASE 0.742.5329 : finitura decorativa ad effetto rame
- CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR 0.744.0000 soluzione antichizzante

Dedicato all'arredo da interni, CREATIVE ARDCOPPER permette di ottenere finiture vive, personalizzabili secondo il proprio gusto e a forte aspetto materico.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX.
Applicare successivamente uno o più strati di CREATIVE FONDO.
A superficie asciutta applicare due strati di CREATIVE ARDCOPPER-BASE.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ISOLEX W o ARDFIX e, dopo ulteriori 6 ore procedere con uno strato di CREATIVE FONDO.
A superficie asciutta applicare due strati di CREATIVE ARDCOPPER-BASE.
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare uno o due strati di CREATIVE FONDO; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE ARDCOPPER-BASE.
- Superfici già dipinte con CREATIVE ARDCOPPER-BASE: lavare accuratamente con i comuni detersivi in polvere e risciacquare bene con acqua. A superficie asciutta applicare uno o più strati di

CREATIVE FONDO. Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE ARDCOPPER-BASE.

Applicazione

- CREATIVE ARDCOPPER-BASE: diluire massimo con 10% in volume di acqua e rimescolare accuratamente; applicare con rullo a pelo corto o pennello. Dopo 4 ore procedere con un secondo strato di prodotto, secondo le stesse modalità.
- Dopo almeno 12 ore, procedere all'applicazione di CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR accuratamente mescolato, utilizzando spugna marina, pennello o idonei attrezzi per finiture decorative. È possibile calibrare tempistiche e quantità di soluzione ossidante, a seconda dell'effetto desiderato.
- Per ottenere effetti di ossidazione più marcati, è possibile ripetere il processo con CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR. Attendere almeno due ore dalla prima ossidazione.
- La tonalità ottenuta dipende dal processo di ossidazione che, essendo un fenomeno chimico, è difficilmente standardizzabile.
- Dopo almeno 48 ore dall'ossidazione, per ridurre il tipico spolverio superficiale della patina ossidata di rame, è possibile proteggere la superficie ottenuta applicando con rullo a pelo corto CREATIVE PROTECTOR.
- L'applicazione di CREATIVE PROTECTOR può modificare lievemente l'aspetto estetico della superficie.

Avvertenze

- Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione: CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR può provocare ossidazione delle superfici metalliche e antiestetiche chiazze dei supporti lapidei (come ad esempio i marmi) con cui entri accidentalmente a contatto.
 - A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
 - Non eseguire l'applicazione in ambienti molto riscaldati o quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa.
 - Non applicare su supporti minerali ad elevata alcalinità (ad esempio intonaci non ancora ben maturi), che potrebbero inibire il processo chimico di ossidazione di CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR.
 - Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di CREATIVE ARDCOPPER-BASE è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di aspetto.
 - Una volta utilizzato CREATIVE ARDCOPPER-BASE, si consiglia di mettere un velo d'acqua sulla superficie del prodotto in barattolo, per evitarne la naturale ossidazione corticale.
 - Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
 - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
-

DATI TECNICI

CREATIVE ARDCOPPER-BASE		
PESO SPECIFICO		1290 ± 50 g/l
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	3 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR	
PESO SPECIFICO	1020 ± 50 g/l

RESA

Il ciclo di pitturazione a due strati di CREATIVE ARDCOPPER-BASE comporta una resa di circa 8-12 m²/l. Il ciclo di ossidazione con CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR comporta una resa di circa 10-14 m²/l. Le rese indicate si riferiscono a supporti lisci e mediamente assorbenti, è pertanto opportuna una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURA DECORATIVA ALL'ACQUA A EFFETTO RAME OSSIDATO
Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati con applicazione a pennello o rullo di finitura decorativa a effetto rame a base di speciali leganti e pigmenti metallici tipo CREATIVE ARDCOPPER-BASE con un consumo di circa 0,08-0,13 l/m². Ad essiccazione avvenuta, trattamento con liquido antichizzante atto a promuovere l'ossidazione tipo CREATIVE ARDCOPPER-CREATOR con un consumo di circa 0,07-0,10 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2020/01



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it