



SERIE 1.564.

## creative ard lime carrara

rivestimento minerale ad effetto marmo di carrara

### CARATTERISTICHE GENERALI

Rivestimento murale decorativo costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, permette di ottenere una finitura spatolata ad effetto "marmo di carrara".

CREATIVE ARD LIME CARRARA permette di ottenere superfici di pregio molto compatte e satinata, con discreta resistenza all'acqua e ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Idoneo all'impiego su intonaci tradizionali e a base cementizia, è particolarmente indicato per la decorazione di superfici murali interne di edifici di interesse architettonico e nel restauro dei centri storici.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

Il prodotto è idoneo all'applicazione in interno.

Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti da particelle facilmente distaccabili.

- Superfici minerali non verniciate: si consiglia di mantenere le superfici costantemente bagnate, in special modo quando il sottofondo è molto assorbente e con temperature elevate.
- Superfici minerali già pitturate con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con LITOSTUCCO. Dopo la carteggiatura isolare tutta la superficie con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; attendere almeno 4 ore ed applicare CREATIVE FONDO.
- Superfici murali già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le sole parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; dopo almeno 4 ore procedere con CREATIVE FONDO.

#### Applicazione

- Non diluire: il prodotto è pronto all'uso.
- Rasare con taloscia in acciaio inox, in due o più passate, sino ad ottenere una superficie uniforme. Intervallare le varie rasate di almeno 6 ore. La lisciatura si può effettuare sull'ultima rasata prima che il prodotto sia completamente asciutto, lamando ripetutamente con taloscia più piccola.
- La tonalità di tinta ottenuta può dipendere dalle condizioni atmosferiche e dall'assorbimento del supporto.
- Applicare CREATIVE ARD LIME CARRARA con temperatura compresa fra +5°C e +35°C.
- Conservare a temperatura ambiente (+5°/+40°C) in contenitori originali sigillati.
- Teme il gelo.
- Se immagazzinato per lungo tempo CREATIVE ARD LIME CARRARA tende ad addensare, per cui necessita di una vigorosa agitazione prima dell'applicazione.

- CREATIVE ARD LIME CARRARA è un prodotto colorabile con il sistema tintometrico WIZARD.
  - Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel qual caso lavare immediatamente con acqua.
  - Usare guanti ed occhiali.
  - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

<b>DATI TECNICI</b>	TIPO DI LEGANTE	<b>grassello di calce modificato con legante sintetico in emulsione acquosa</b>
	PESO SPECIFICO	<b>1800 ± 50 g/l</b>
	VISCOSITÀ A 20°C	<b>90.000 ±140.000 cP</b>
	ESSICCAZIONE A 20°C *	<b>12-14 h</b>
	DECRETO FRANCESE 321/2011	<b>Classe A+</b>

\* Le caratteristiche finali si ottengono dopo 3-4 settimane, tempo necessario per la carbonatazione della calce.

**RESA** Il ciclo di pitturazione a due strati comporta una resa indicativa di 1 m<sup>2</sup>/kg circa.

**VOCE DI CAPITOLATO** RIVESTIMENTO MINERALE AD EFFETTO "MARMO DI CARRARA"  
Applicazione con spatola in acciaio inox su superfici già predisposte di due strati di rivestimento minerale ad effetto "marmo di carrara" a base di idrato di calcio e cariche minerali, tipo CREATIVE ARD LIME CARRARA, con consumo indicativo di 1,0 kg/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2023/03*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it