



COD. 1.050.1010

## **litostucco**

**idrostrucco rapido per legno ed intonaco**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

E' uno stucco a base di polimeri in dispersione acquosa, morbido e facilmente spatolabile, dotato di buon potere riempitivo; essicca molto rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è carteggiabile con estrema facilità.

LITOSTUCCO è indicato per ritocchi e rasature su intonaci di muri interni e per la preparazione di supporti in legno destinati all'interno.

### **NORME D'IMPIEGO**

#### **Preparazione del supporto**

- Pareti interne finite a intonaco civile o a gesso: ripulire accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, cavità ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare con una mano di ISOLEX W, ARDFIX oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente tutta la superficie. Lasciar trascorre 4 ore e procedere alla finitura con idropitture ARD (IDROPAINT, AEDILIA, TRASPIRA, ecc.).
- Superfici in legno: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare una o due mani di ARDEOLITE o di BASE fondo riempitivo per legno e ferro. Dopo 12 ore dall'ultima mano, procedere alla finitura con due strati di smalto brillante (NEOARD serie 0.154, ARDEOL serie 0.151) o satinato (ARD SILK serie 0.250).
- Qualora si desideri utilizzare prodotti idrodiluibili dopo la carteggiatura di LITOSTUCCO applicare due strati di TEMA PITTURA OPACA DI FONDO; dopo 6 ore dall'ultima mano carteggiare la superficie ed applicare due strati di TEMA smalto idrodiluibile lucido o satinato.

#### **Applicazione**

Amalgamare bene LITOSTUCCO lavorandolo con la spatola e diluendolo, se necessario, con piccole quantità d'acqua. Applicarlo effettuando rasate successive, ad intervalli di 1 ora; per un buon risultato si consiglia di non superare, con ogni rasata, lo spessore di 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la carteggiatura a secco.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1920 ± 50 g/l</b>	
COLORE	<b>bianco</b>	
CARTEGGIABILITÀ	<b>dopo 6 h</b>	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>1 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>8 h</b>

## RESA

Per uno strato di LITOSTUCCO, avente ad essiccazione completa, lo spessore di 0,5 mm la resa è di 1 m<sup>2</sup>/kg.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROSTUCCO RAPIDO PER LEGNO ED INTONACO.

Applicazione su superfici intonacate a cemento o calce, su legno di stucco ad acqua riempitivo a spatola a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche inerti tipo LITOSTUCCO con un consumo minimo previsto di 1 kg/m<sup>2</sup> per uno spessore di 0,5 mm.  
Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2010/10



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it