



Codice 0.548.1010

## **bianco coprente**

**idropittura opaca ad alta copertura**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

BIANCO COPRENTE è una pittura murale traspirante opaca ad alta copertura per interni, dotata di rilevanti requisiti prestazionali: eccellente punto di bianco, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso, ottima distensione e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture di pregio su pareti interne.

Certificazione EPD®, Dichiarazione Ambientale di Prodotto secondo ISO 14025 ed EN 15804.

### **NORME D'IMPIEGO**

#### **Preparazione del supporto**

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare due mani di BIANCO COPRENTE.

- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera ben aderenti: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX W o ARDFIX. Dopo almeno 4 ore applicare BIANCO COPRENTE.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con BIANCO COPRENTE.

#### **Applicazione**

BIANCO COPRENTE può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 40-50% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo BIANCO COPRENTE con acqua al 35-45% in volume.
- Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.

- BIANCO COPRENTE può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951, oppure con IDROPAINTE serie 0.502.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1755 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>29.000 ± 3000 cP</b>	
COLORE	<b>Bianco</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>1,5 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
BRILLANTEZZA (85°)	EN 13300 (EN ISO 2813)	<b>&lt; 5 G.U. Molto Opaco</b>

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4-4,5 m<sup>2</sup>/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA OPACA AD ALTA COPERTURA

Applicazione su superfici interne già predisposte di due strati di idropittura murale supercoprente per interni a base di copolimeri sintetici e pigmenti coprenti tipo BIANCO COPRENTE con un consumo minimo di 0,23 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2024/02



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it